

A4/A3



PRODUKT - DATENBLATT

LIFE RECYCLING PAPER TREND WHITE



Prüfmerkmal	Prüf-Methode	Maßeinheit	Toleranz		
			Sollwert	Minimum	Maximum
Flächenmasse	Prozessleitsystem	g/m ²	80	77	83
Feuchte relativ	—	%	30	25	32
Dicke	DIN 20534	µm	103	100	106
Opazität	ISO 2471	%	95	95	—
Weißegrad (D65/10°)	ISO 2470	%	80	77	83
Wasseraufnahme Cobb	DIN EN 20535	g/m ²	25	20	30
Reißlänge, längs	DIN EN ISO 1924	m	4500	4500	—
Rauigkeit	DIN 53108	ml/min	250	150	350
Biegesteifigkeit	DIN 53121	Nmm	0,13	0,13	—
pH - Wert	DIN 53124	—	7	6,5	7,5
Oberflächenwiderstand	DIN IEC 60093	Ohm	—	10 ⁸	10 ¹¹
Oberflächenfestigkeit	ISO 3783	m/s	2	2	—
Abriebwiderstand	DIN 53109	mg	—	—	20
Tonerhaftung	DIN EN 12283	—	>0,8	—	—
Schnittqualität	DIN 12281	Anhang C	95% < 5 98% < 6	—	—

PRIMUS PAPIER PLUS GmbH

Büro München

Franz-Josef-Strasse 48 • 80 801 München

Tel.: 089 - 24 24 1810 • Fax: 089 - 24 24 1818

mail: primus.münchen@gmail.com



Ries
500 Blatt



Karton
5 x 500 Blatt

