

Il sottoscritto Gelsomino Dilascio, nato a Moliterno il 20.03.62, in qualità di Legale Rappresentante della Volta Professional srl, attesto che la presente copia è conforme al documento informatico originale, ai sensi degli artt. 22 e 23-ter del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche.

TEST REPORT

RP 2021\0788-1-RP-1

OF

11/03/2021

CLIENTE CUSTOMER

Azienda Company CALZATURIFICIO F.LLI SOLDINI S.P.A.
P. Iva VAT no 00100020510
Via Street name VIA VITTORIO VENETO 32
CAP Postcode 52010
Città (Prov.) City CAPOLONA (AR)
Paese Country

Identificazione campione <i>Sample identification</i>	Calzatura art. "444"
Data ricevimento campione <i>Sample receipt date</i>	03/03/2021
Data esecuzione prove <i>Date execution of the tests</i>	Dal 04/03/2021 al 11/03/2021 <i>From 04/03/2021 to 11/03/2021</i>
Prove richieste <i>Tests required</i>	Come richiesto dal cliente, per il dettaglio fare riferimento alla/e pagina/e seguente/i. <i>As requested by the applicant, refer to the following page(s) for details.</i>
Metodo/i di prova <i>Test Method(s)</i>	CEI EN 61340-5-1:2016/COR1:2017 – CEI EN IEC 61340-4-5:2018 – CEI EN IEC 61340-4-3:2018
Risultati di prova <i>Test Results</i>	Fare riferimento alla/e pagina/e seguente/i. <i>Please refer to the following page(s).</i>

FOTO CAMPIONE
PHOTO OF SAMPLE



Responsabile Laboratorio Tecnologico
Technological Laboratory Manager

Responsabile Operations
Operations Manager

Pag. 1 / 4 – RAPPORTO DI PROVA N° 2021\0788-1-RP-1 del 11/03/2021

CIMAC
LABORATORIES

A.N.C.I. Servizi s.r.l. a socio unico
CF e PIVA 07199040150
REG. Imprese n° 229059
Trib. Di Milano - REA n° 1147818
Sede legale:
Via Alberto Riva Villasanta, 3 - 20145 Milano

Sede Operativa:
Via Aguzzafame 60/b
27029 Vigevano (PV) - Italy
+39 0381 84722
info@cimac.it
www.cimac.it

Laboratorio Tecnologico

Riferimenti registri di prova:

da PS/ 02936

a PS/ 02938

- Pre condizionamento : 72 h $40 \pm 2^\circ\text{C}$ < 15 % U.R.
- Condizionamento di prova: 72 h $23 \pm 1^\circ\text{C}$ 12 ± 2 % U.R.
- Atmosfera di prova: $23 \pm 1^\circ\text{C}$ 12 ± 2 % U.R.

CALZATURA COMPLETA

Punto della norma CEI EN IEC 61340-4-5:2018		Risultati:	Requisito della norma CEI EN 61340-5-1:2016/COR1:2017	
Punto	Prova		Punto	Requisito
6.3	Resistenza elettrica verso terra:	mis. 42 Dx = $8,60 \times 10^8 \Omega$ mis. 42 Sx = $8,42 \times 10^8 \Omega$	5.3.3	Resistenza dell'insieme calzatura/operatore/elettrodo metallico < $1,00 \times 10^9 \Omega$

La prova è stata effettuata utilizzando un elettrodo metallico con resistenza superficiale inferiore a $1 \times 10^4 \Omega$


CALZATURA COMPLETA

Punto della norma CEI EN IEC 61340-4-3:2018		Risultati:	Requisito della norma CEI EN 61340-5-1:2016/COR1:2017	
Punto	Prova		Punto	Requisito
7	Resistenza trasversale della suola:	mis. 42 Dx = $7,06 \times 10^7 \Omega$ mis. 42 Sx = $6,96 \times 10^7 \Omega$	5.3.3	$\leq 1,00 \times 10^8 \Omega$

CALZATURA COMPLETA

Punto della norma CEI EN IEC 61340-4-5:2018		Risultati:	Requisito della norma CEI EN 61340-5-1:2016/COR1:2017	
Punto	Prova		Punto	Requisito
6.4	Chargeability:	mis. 42 = 32,44 V	5.3.3	< 100 V

La prova è stata effettuata utilizzando una pavimentazione avente una resistenza elettrica verso terra inferiore a $1 \times 10^5 \Omega$



** Fine Rapporto di Prova End of Test Report **

TERMINI E CONDIZIONI *TERMS AND CONDITIONS*

I seguenti termini e condizioni si applicano in aggiunta alle condizioni generali di CIMAC allegata alla Proposta e Quotazione.

Si noti che:

1. Il contenuto del presente Rapporto di Prova si riferisce unicamente al campione sottoposto a prova, così come ricevuto.
2. La descrizione e la denominazione del campione sono dati forniti dal Cliente di cui CIMAC declina ogni responsabilità.
3. Il campionamento del materiale ricevuto da analizzare è stato effettuato dal Cliente se non diversamente indicato.
4. Il residuo del campione analizzato si conserva per un mese.
5. Il presente Rapporto di Prova non ha validità di approvazione e/o certificazione del campione analizzato e non può essere riprodotto parzialmente senza autorizzazione scritta da parte di CIMAC.
6. Qualora esista una traduzione del presente Rapporto di Prova, la versione in lingua italiana sarà considerata il testo vincolante.

The following terms and conditions apply in addition to CIMAC's general terms and conditions attached to the Proposal and Quotation.

Please note:

1. The content of this Test Report refers only to the sample tested, as received.
2. Description and name of the sample are data provided by the Customer for which CIMAC declines all responsibility.
3. The sampling of the material received to be analyzed was carried out by the Customer unless otherwise indicated.
4. The residue of the analyzed sample is kept for one month.
5. This Test Report has no validity of approval and / or certification of the analyzed sample and cannot be partially reproduced without written authorization from CIMAC.
6. Where a translation of this Test Report exists, the Italian language version shall be considered as the authoritative text.