

CENTROCOT
Innovation experience

Centro Tessile Cotoniero e Abbigliamento S.p.A.
Piazza S. Anna, 2 Busto Arsizio (VA)
Tel. 0331 696711 Fax 0331 680056
email info@centrocot.it web www.centrocot.it
C.F. e P.IVA 01724710122



LAB N° 0033 L

Rapporto di Prova 23RA01843

del 16/02/2023

Spett.
MASCOT INTERNATIONAL ITALY S.r.l.
Via Tortona 25
20144 Milano (MI)

Campioni e identificazione

Campione 23LA03065

Data accettazione: 08/02/2023

Data ricevimento campione: 08/02/2023

Descrizione

Descrizione: Guscio impermeabile ad alta visibilità donna art. 19011-449-17010, etichettato lavabile a 40°C e non asciugabile in tumbler.

Campionamento a cura: committente

Campione 23LA03065/01

Campione 23LA03065 - Tessuto esterno colore giallo 17 (tessuto già testato nel ns. rapporto di Prova 23RA01841)

Campione 23LA03065/02

Campione 23LA03065 - Fodera stampata (tessuto già testato nel ns. rapporto di Prova 23RA01841)


Il presente Rapporto di Prova contiene i risultati delle seguenti prove

14267 Tessili. Trazione delle cuciture. Metodo grab

Tessili. Trazione delle cuciture. Metodo grab

Metodo di prova	UNI EN ISO 13935-2:2014
Ambientamento e prova in atmosfera normale	(20 ± 2)°C - (65 ± 4)%U.R.
Velocità di prova	(50 ± 10) mm/min
Lunghezza di prova	(100 ± 1) mm
Dimensioni delle provette	(100x250) mm
Cuciture già esistenti	si
Numero delle provette analizzate	5
Numero delle provette scartate	0
Data inizio prova: 16/02/2023	Data fine prova: 16/02/2023

Risultati campione	23LA03065	unità	valore
Forza massima			
1a provetta		N	553 d
2a provetta		N	580 d
3a provetta		N	634 b
4a provetta		N	696 b
5a provetta		N	600 b
Media		N	610
C.V. delle forze		%	9.0



CENTROCOT
Innovation experience



LAB N° 0033 L

- a= lacerazione del tessuto
- b= lacerazione del tessuto ai morsetti
- c= lacerazione del tessuto alla cucitura
- d= rottura dei fili cucirini
- e= sfilatura dei fili
- f= combinazione delle cause precedenti

Campionamento effettuato da committente: i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto; i dati e le informazioni riportate nel campo descrizione sono fornite dal cliente che se ne assume la responsabilità

Data emissione
16/02/2023

Responsabile Laboratorio Tecnologico
Annalisa Vassallo

Fine del rapporto di prova n° 23RA01843