

CENTROCOT
Innovation experience

Centro Tessile Cottoniero e Abbigliamento S.p.A.
Piazza S. Anna, 2 Busto Arsizio (VA)
Tel. 0331 696711 Fax 0331 680056
email info@centrocot.it web www.centrocot.it
C.F. e P.IVA 01724710122



LAB N° 0033 L

Rapporto di Prova 23RA01826

del 23/02/2023

Spett.
MASCOT INTERNATIONAL ITALY S.r.l.
Via Tortona 25
20144 Milano (MI)

Campioni e identificazione

Campione 23LA03042

Data accettazione: 07/02/2023

Data ricevimento campione: 07/02/2023

Descrizione

Descrizione: Giacca invernale impermeabile alta visibilità uomo art. 15535-231-14010, etichettato lavabile a 60°C e non asciugabile in tumbler.

Campionamento a cura: committente

Campione 23LA03042/01

Campione 23LA03042 - Tessuto esterno colore arancione 14 (tessuto già testato ns. Rapporto di Prova 22RA13105 e 22RA13113)

Campione 23LA03042/02

Campione 23LA03042 - Tessuto esterno rip-stop col. blu (già testato nel ns. Rapporto di Prova n. 23RA01819)

Campione 23LA03042/03

Campione 23LA03042 - Fodera maglia col. argento (già testato nel ns. Rapporto di Prova n. 23RA01819)

Campione 23LA03042/04

Campione 23LA03042 - Fodera rip-stop col. nero (già testato nel ns. Rapporto di Prova n. 23RA01819)

Campione 23LA03042/05


Campione 23LA03042 - Fodera ortogonale col. nero (fianchi, maniche - già testato nel ns. Rapporto di Prova n. 23RA01819)

Il presente Rapporto di Prova contiene i risultati delle seguenti prove

14267 Tessili. Trazione delle cuciture. Metodo grab

Tessili. Trazione delle cuciture. Metodo grab

Metodo di prova	UNI EN ISO 13935-2:2014
Ambientamento e prova in atmosfera normale	(20 ± 2)°C - (65 ± 4)%U.R.
Velocità di prova	(50 ± 10) mm/min
Lunghezza di prova	(100 ± 1) mm
Dimensioni delle provette	(100x250) mm
Cuciture già esistenti	sì
Numero delle provette analizzate	5
Numero delle provette scartate	0
Data inizio prova:	14/02/2023
Data fine prova:	14/02/2023



CENTROCOT
Innovation experience



LAB N° 0033 L

Risultati campione	23LA03042/01	unità	valore
Campione 23LA03042 - Tessuto esterno colore arancione 14 (tessuto già testato ns. Rapporto di Prova 22RA13105 e 22RA13113)			
Forza massima			
1a provetta		N	758 c
2a provetta		N	656 c
3a provetta		N	562 c
4a provetta		N	740 c
5a provetta		N	585 c
Media		N	660
C.V. delle forze		%	13.4

a= lacerazione del tessuto
b= lacerazione del tessuto ai morsetti
c= lacerazione del tessuto alla cucitura
d= rottura dei fili cucirini
e= sfilatura dei fili
f= combinazione delle cause precedenti

Campionamento effettuato da committente: i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto; i dati e le informazioni riportate nel campo descrizione sono fornite dal cliente che se ne assume la responsabilità

Data emissione
23/02/2023

Responsabile di Laboratorio -
Laboratorio Prestazioni Tessili
Annalisa Vassallo

Fine del rapporto di prova n° 23RA01826