

CENTROCOT
Innovation experience

Centro Tessile Cotoniero e Abbigliamento S.p.A.
Piazza S. Anna, 2 Busto Arsizio (VA)
Tel. 0331 696711 Fax 0331 680056
email info@centrocot.it web www.centrocot.it
C.F. e P.IVA 01724710122



LAB N° 0033 L

Rapporto di Prova 23RA01831

del 15/02/2023

Spett.
MASCOT INTERNATIONAL ITALY S.r.l.
Via Tortona 25
20144 Milano (MI)

Campioni e identificazione

Campione 23LA03053

Data accettazione: 08/02/2023

Data ricevimento campione: 08/02/2023

Descrizione

Descrizione: Giacca invernale impermeabile alta visibilità uomo art. 18545-231-17, etichettato lavabile a 60°C e non asciugabile in tumbler.

Campionamento a cura: committente

Campione 23LA03053/01

Campione 23LA03053 - Tessuto esterno colore giallo 17 (tessuto già testato ns. Rapporto di Prova 23RA01819)

Campione 23LA03053/02

Campione 23LA03053 - Tessuto esterno rip-stop col. blu (già testato nel ns. Rapporto di Prova n. 23RA01819)

Campione 23LA03053/03

Campione 23LA03053 - Fodera maglia col. argento (già testato nel ns. Rapporto di Prova n. 23RA01819)

Campione 23LA03053/04

Campione 23LA03053 - Fodera rip-stop col. nero (già testato nel ns. Rapporto di Prova n. 23RA01819)

Campione 23LA03053/05


Campione 23LA03053 - Fodera ortogonale col. nero (fianchi, maniche - già testato nel ns. Rapporto di Prova n. 23RA01819)

Il presente Rapporto di Prova contiene i risultati delle seguenti prove

14267 Tessili. Trazione delle cuciture. Metodo grab

Tessili. Trazione delle cuciture. Metodo grab

Metodo di prova	UNI EN ISO 13935-2:2014
Ambientamento e prova in atmosfera normale	(20 ± 2)°C - (65 ± 4)%U.R.
Velocità di prova	(50 ± 10) mm/min
Lunghezza di prova	(100 ± 1) mm
Dimensioni delle provette	(100x250) mm
Cuciture già esistenti	si
Numero delle provette analizzate	5
Numero delle provette scartate	0
Data inizio prova:	15/02/2023
Data fine prova:	15/02/2023



CENTROCOT
Innovation experience



LAB N° 0033 L

Risultati campione 23LA03053/01 unità valore

Campione 23LA03053 - Tessuto esterno colore giallo 17 (tessuto già testato ns. Rapporto di Prova 23RA01819)

Forza massima

1a provetta	N	427 c
2a provetta	N	230 c
3a provetta	N	480 c
4a provetta	N	241 c
5a provetta	N	204 c
Media	N	320
C.V. delle forze	%	40.2

a= lacerazione del tessuto

b= lacerazione del tessuto ai morsetti

c= lacerazione del tessuto alla cucitura

d= rottura dei fili cucirini

e= sfilatura dei fili

f= combinazione delle cause precedenti

Campionamento effettuato da committente: i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto; i dati e le informazioni riportate nel campo descrizione sono fornite dal cliente che se ne assume la responsabilità

Data emissione
15/02/2023

Responsabile Laboratorio Tecnologico
Annalisa Vassallo

Fine del rapporto di prova n° 23RA01831