

A.N.C.I. Servizi S.r.l.

Sede legale e amministrativa  
20149 MILANO  
Via Monte Rosa, 21  
Tel. 02.438291  
Fax 02.48005833  
Cap. Soc.: € 10.400 i.v.  
C.F./P.I.: 07199040150  
Reg. Imprese n° 229059  
Trib. di Milano  
R.E.A. n° 1147818



CIMAC

Centro Italiano  
Materiali di Applicazione  
Calzaturiera



LAB N° 0005

Sede operativa: 27029 VIGEVANO (PV) - C.so G. Brodolini, 19 - Tel. 0381.84722 - Fax 0381.73393 - E-mail: documentazione@cimaonline.com - Internet: http://www.cimaonline.com

U GROUP S.R.L.

VIA BORGOMANERO 50  
PARUZZARO NO  
28040

RAPPORTO DI PROVA: RP 2015/2244-7-RP-3 del 05/02/2016

Pagina 1 di 5


DATA RICEVIMENTO DEL CAMPIONE: 09/12/2015

CAMPIONE RICEVUTO DA ESAMINARE:

Calzatura alla caviglia di sicurezza art. "54602 TASMANIA S1P SRC"

PROVA RICHIESTA:

Determinazione delle caratteristiche secondo EN ISO 20345:2011 - Prospetto 18 - Requisiti supplementari per applicazioni particolari: S3

|           |   |                                       |
|-----------|---|---------------------------------------|
|           |  |                                       |
| EMISSIONE | P. BIGLIA   | S. MILANESI                           |
| OGGETTO   | RESPONSABILE<br>LAB. FISICO MECCANICO   | RESPONSABILE<br>LAB. ANALISI CHIMICHE |

Il campionamento del materiale ricevuto da esaminare, se non diversamente indicato, è stato effettuato dal cliente.

Il residuo del campione analizzato si conserva per tre mesi.

Il Rapporto di Prova non ha validità di approvazione e/o certificazione del campione esaminato.

Il marchio ACCREDIA e/o l'Accreditamento del CIMAC non possono essere utilizzati nella documentazione di prodotto a meno che non venga riportata copia integrale, fedele, leggibile del rapporto di prova contenente la dicitura in grassetto "Copia Conforme all'Originale".

Il CIMAC è accreditato da ACCREDIA con il numero di accreditamento 0005. Per le prove accreditate il ACCREDIA garantisce la competenza del personale, la disponibilità di strumentazione e la conformità delle procedure di prova alla norma/procedura richiamata.

Il contenuto del presente Rapporto di Prova si riferisce unicamente al campione sottoposto a prova.

Le prove riportate nel presente Rapporto di Prova contrassegnate dalla dicitura "Non accreditate da ACCREDIA" non rientrano nell'Accreditamento.



LAB N° 0005



Laboratorio fisico-meccanico

Prove eseguite dal 09.12.15 al 05.02.16

Determinazione delle caratteristiche supplementari delle calzature di sicurezza secondo il prospetto 18 della norma EN ISO 20345:2011 classificazione I (Calzature di cuoio e altri materiali, escluse calzature interamente di gomma o materiale polimerico).

Riferimenti registri di prova:

da AS/ 05194

a AS/ 05199

Condizionamento ed atmosfera di prova: 23±1 °C 50±3 % U.R.

| CALZATURA COMPLETA                     |   |  |  |           |
|--|---|--|--|-----------|
| Punti della norma<br>EN ISO 20344:2011 |   | Risultati:   | Requisiti della norma<br>EN ISO 20345:2011 |           |
| Punto                                  | Prova   |  | Punto                                      | Requisito |
| 5.8.3                                  | Resistenza alla perforazione del fondo della calzatura: | mis. 35 Dx = a 1.100 N l'inserto antiperforazione non presenta la completa perforazione (conforme).<br>mis. 35 Sx = a 1.100 N l'inserto antiperforazione non presenta la completa perforazione (conforme).<br>mis. 42 Dx = a 1.100 N l'inserto antiperforazione non presenta la completa perforazione (conforme).<br>mis. 42 Sx = a 1.100 N l'inserto antiperforazione non presenta la completa perforazione (conforme).<br>mis. 48 Dx = a 1.100 N l'inserto antiperforazione non presenta la completa perforazione (conforme).<br>mis. 48 Sx = a 1.100 N l'inserto antiperforazione non presenta la completa perforazione (conforme). | 6.2.1.1.2                                  | ≥ 1100 N  |

|  |   |         |   |
|--|---|---------|---|
| Costruzione dell'inserto antiperforazione: | <p>mis. 35 Dx = l'inserto antiperforazione è inserito nel fondo della calzatura in modo da non poter essere rimosso senza danneggiarlo. L'inserto antiperforazione non è posizionato al di sopra della flangia del puntale e non è fissato ad esso.</p> <p>mis. 35 Sx = l'inserto antiperforazione è inserito nel fondo della calzatura in modo da non poter essere rimosso senza danneggiarlo. L'inserto antiperforazione non è posizionato al di sopra della flangia del puntale e non è fissato ad esso.</p> <p>mis. 42 Dx = l'inserto antiperforazione è inserito nel fondo della calzatura in modo da non poter essere rimosso senza danneggiarlo. L'inserto antiperforazione non è posizionato al di sopra della flangia del puntale e non è fissato ad esso.</p> <p>mis. 42 Sx = l'inserto antiperforazione è inserito nel fondo della calzatura in modo da non poter essere rimosso senza danneggiarlo. L'inserto antiperforazione non è posizionato al di sopra della flangia del puntale e non è fissato ad esso.</p> <p>mis. 48 Dx = l'inserto antiperforazione è inserito nel fondo della calzatura in modo da non poter essere rimosso senza danneggiarlo. L'inserto antiperforazione non è posizionato al di sopra della flangia del puntale e non è fissato ad esso.</p> <p>mis. 48 Sx = l'inserto antiperforazione è inserito nel fondo della calzatura in modo da non poter essere rimosso senza danneggiarlo. L'inserto antiperforazione non è posizionato al di sopra della flangia del puntale e non è fissato ad esso.</p> | 6.2.1.2 | <p>L'inserto antiperforazione deve essere inserito nel fondo della calzatura in modo da non poter essere rimosso senza danneggiarlo. L'inserto antiperforazione non deve essere posizionato al di sopra della flangia del puntale e non deve essere fissato ad esso. Se l'inserto in tessuto è usato contemporaneamente come sottopiede questo requisito non è applicabile.</p> |
|--|---|---------|---|



|       |   |   |   |
|-------|---|---|---|
| 5.8.1 | Dimensioni dell'inserto antiperforazione: | <p>mis. 35 Dx = l'inserto antiperforazione ha dimensioni tali che, ad eccezione della zona del tacco, la distanza tra la linea rappresentata dal bordo della forma di montaggio ed il bordo dell'inserto antiperforazione è inferiore a 6,5 mm. Nella zona del tacco la distanza tra la linea rappresentata dal bordo della forma di montaggio e l'inserto è inferiore a 17 mm. L'inserto antiperforazione non ha fori.</p> <p>mis. 35 Sx = l'inserto antiperforazione ha dimensioni tali che, ad eccezione della zona del tacco, la distanza tra la linea rappresentata dal bordo della forma di montaggio ed il bordo dell'inserto antiperforazione è inferiore a 6,5 mm. Nella zona del tacco la distanza tra la linea rappresentata dal bordo della forma di montaggio e l'inserto è inferiore a 17 mm. L'inserto antiperforazione non ha fori.</p> <p>mis. 42 Dx = l'inserto antiperforazione ha dimensioni tali che, ad eccezione della zona del tacco, la distanza tra la linea rappresentata dal bordo della forma di montaggio ed il bordo dell'inserto antiperforazione è inferiore a 6,5 mm. Nella zona del tacco la distanza tra la linea rappresentata dal bordo della forma di montaggio e l'inserto è inferiore a 17 mm. L'inserto antiperforazione non ha fori.</p> <p>mis. 42 Sx = l'inserto antiperforazione ha dimensioni tali che, ad eccezione della zona del tacco, la distanza tra la linea rappresentata dal bordo della forma di montaggio ed il bordo dell'inserto antiperforazione è inferiore a 6,5 mm. Nella zona del tacco la distanza tra la linea rappresentata dal bordo della forma di montaggio e l'inserto è inferiore a 17 mm. L'inserto antiperforazione non ha fori.</p> <p>mis. 48 Dx = l'inserto antiperforazione ha dimensioni tali che, ad eccezione della zona del tacco, la distanza tra la linea rappresentata dal bordo della forma di montaggio ed il bordo dell'inserto antiperforazione è inferiore a 6,5 mm. Nella zona del tacco la distanza tra la linea rappresentata dal bordo della forma di montaggio e l'inserto è inferiore a 17 mm. L'inserto antiperforazione non ha fori.</p> <p>mis. 48 Sx = l'inserto antiperforazione ha dimensioni tali che, ad eccezione della zona del tacco, la distanza tra la linea rappresentata dal bordo della forma di montaggio ed il bordo dell'inserto antiperforazione è inferiore a 6,5 mm. Nella zona del tacco la distanza tra la linea rappresentata dal bordo della forma di montaggio e l'inserto è inferiore a 17 mm. L'inserto antiperforazione non ha fori.</p> | <p>6.2.1.3</p> <p>L'inserto antiperforazione deve avere dimensioni tali che, ad eccezione della zona del tacco, la distanza tra la linea rappresentata dal bordo della forma di montaggio ed il bordo dell'inserto antiperforazione sia &lt; 6,5 mm. Nella zona del tacco la distanza tra la linea rappresentata dal bordo della forma di montaggio e l'inserto deve essere &lt; 17 mm. L'inserto antiperforazione non deve avere più di 3 fori di diametro ≤ 3 mm. Tali fori non devono essere presenti nell'area tratteggiata in fig. 14 della norma EN ISO 20344:2011.</p> |
|-------|---|---|---|

|                   |   |  |   |           |  |
|-------------------|---|--|---|-----------|--|
| 5.9               | Resistenza alle flessioni dell'inserto antiperforazione:                | mis. 35 Dx = dopo $1 \times 10^6$ cicli di flessione, l'inserto antiperforazione non presenta segni di rottura.<br>mis. 35 Sx = dopo $1 \times 10^6$ cicli di flessione, l'inserto antiperforazione non presenta segni di rottura.<br>mis. 42 Dx = dopo $1 \times 10^6$ cicli di flessione, l'inserto antiperforazione non presenta segni di rottura.<br>mis. 42 Sx = dopo $1 \times 10^6$ cicli di flessione, l'inserto antiperforazione non presenta segni di rottura.<br>mis. 48 Dx = dopo $1 \times 10^6$ cicli di flessione, l'inserto antiperforazione non presenta segni di rottura.<br>mis. 48 Sx = dopo $1 \times 10^6$ cicli di flessione, l'inserto antiperforazione non presenta segni di rottura. |   | 6.2.1.4   | Dopo $1 \times 10^6$ cicli di flessione, l'inserto antiperforazione non deve presentare segni di rottura.  |
| EN 12568:2010 7.4 | Resistenza alla corrosione dell'inserto antiperforazione non metallico: | L'inserto non metallico soddisfa quanto prescritto al punto 6.4 della norma EN 12568:2010.   |   | 6.2.1.5.2 | L'inserto non metallico deve soddisfare quanto prescritto al punto 6.4 della norma EN 12568:2010.  |
| 5.10              | Calzatura antistatica:  | Prova a secco:<br>mis. 35 Dx = $7,80 \times 10^8 \Omega$<br>mis. 35 Sx = $7,80 \times 10^8 \Omega$<br>mis. 42 Dx = $7,90 \times 10^8 \Omega$<br>mis. 42 Sx = $7,90 \times 10^8 \Omega$<br>mis. 48 Dx = $8,10 \times 10^8 \Omega$<br>mis. 48 Sx = $8,10 \times 10^8 \Omega$   | Prova ad umido:<br>mis. 35 Dx = $9,10 \times 10^7 \Omega$<br>mis. 35 Sx = $9,10 \times 10^7 \Omega$<br>mis. 42 Dx = $9,20 \times 10^7 \Omega$<br>mis. 42 Sx = $9,20 \times 10^7 \Omega$<br>mis. 48 Dx = $9,40 \times 10^7 \Omega$<br>mis. 48 Sx = $9,40 \times 10^7 \Omega$ | 6.2.2.2   | La resistenza elettrica della calzatura deve essere compresa tra $100 \text{ k}\Omega$ e $1000 \text{ M}\Omega$ (ovvero tra $1,00 \times 10^5 \Omega$ e $1,00 \times 10^9 \Omega$ ). |
| 5.14              | Assorbimento di energia nella zona del tallone:                         | mis. 35 Dx = 26 J<br>mis. 35 Sx = 26 J<br>mis. 42 Dx = 28 J<br>mis. 42 Sx = 28 J<br>mis. 48 Dx = 30 J<br>mis. 48 Sx = 30 J   |   | 6.2.4     | $\geq 20 \text{ J}$  |

### SUOLA

| Punti della norma EN ISO 20344:2011 |                              | Risultati:  | Requisiti della norma EN ISO 20345:2011 |              |
|-------------------------------------|------------------------------|---|---|--------------|
| Punto                               | Prova                        |   | Punto                                   | Requisito    |
| 8.6.1                               | Resistenza agli idrocarburi: | Aumento di volume mis. 35 = 1 %<br>Aumento di volume mis. 42 = 1 %<br>Aumento di volume mis. 48 = 1 % | 6.4.2                                   | $\leq 12 \%$ |

\* Fine Rapporto di Prova \*