



# SCHEDA TECNICA



CODICE ARTICOLO  
**T7B4A00000N**


DESCRIZIONE ARTICOLO

**TELO 45x75 IN TRIACCOPPIATO NON STERILE LOTTO 12 RIF.1**

Telo in triaccoppiato di dimensioni 45x75

COD. CND T020199

N. REP. D.M. 90910



**I prodotti Betatex S.p.A. sono identificati da un numero di lotto cui fare riferimento**

**Imballo:** In scatole da 200 pezzi.

**Sterilizzazione:** Non sterile

**Classe:** Classe I Non Sterile

**Destinazione d'uso:** Indicato per usi generici dove è richiesta un'elevata assorbenza superficiale e nel contempo una barriera contro la penetrazione dei liquidi.

**BETATEX S.p.A.**  
Sede Legale: 06081 ASSISI (PG) - Via Raffaello, 2  
Sede Amministrativa e Stabilimento:  
Viale Europa - Zona Industriale  
06083 Ospedalicchio di Bastia Umbra (PG)  
Cod. Fisc. e Part. IVA 00440180545

**Tolleranza:**  $\pm 3\%$

## ASSICURAZIONE QUALITA'

La **Betatex S.p.A.** adotta un sistema qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2015-UNI EN ISO 13485:2016

certificato dal TUV SUD Products Service GmbH

Il manuale di Assicurazione Qualità è disponibile su richiesta del cliente.

Specifici requisiti di sistema vanno concordati in fase di definizione del contratto

Scheda n°	Data Emissione	N° revisione	Data revisione	Creata da	Responsabile Ufficio Ingegnerizzazione	Pag.
921.668	17/03/2015	0	/ /	Michela Valecchi	Simona Sambuchi	1 di 2

Betatex S.p.A. - Viale Europa - 06083 Ospedalicchio di Bastia Umbra (PG) - Italia  
Tel. +39 (075) 8004872 - Fax +39 (075) 8004972

[www.betatex.com](http://www.betatex.com)  
[info@betatex.com](mailto:info@betatex.com)



# SCHEDA TECNICA



CODICE ARTICOLO  
**T7B4A00000N**

DESCRIZIONE ARTICOLO  
**TELO 45x75 IN TRIACCOPIATO NON STERILE LOTTO 12 RIF.1**

## CARATTERISTICHE DEL MATERIALE

Caratteristiche Characteristics	Valore Value
TRIACCOPIATO 1500MM 30PP 25MY 12PP	
ALLUNGAMENTO LONGITUDINALE	TRIACCOPIATO: (DRY) 55.5 %; (WET) 48 % (UNI EN 29073-3, EN 13795)
ALLUNGAMENTO TRASVERSALE	TRIACCOPIATO: (DRY) 47 %; (WET) 46.5 % (UNI EN 29073-3, EN 13795)
ANTISTATICITA'	TRIACCOPIATO: PE antistatico
EFFICIENZA PENETRAZ. BATTERICA A SECCO	TRIACCOPIATO: 0 UFC (UNI EN ISO 22612, EN 13795)
EFFICIENZA PENETR. BATTERICA A UMIDO	TRIACCOPIATO: IB 6 (UNI EN ISO 22610, EN 13795)
BURSTING STRENGTH (RES. ALLO SCOPPIO)	TRIACCOPIATO: (DRY) 237 kPa; (WET) 240 kPa (UNI EN ISO 13938-1, EN 13795)
CAPACITA' DI ASSORBIMENTO	TRIACCOPIATO: strato assorbente circa 580%
CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	TRIACCOPIATO: Classe I (CFR 1610)
CLEANLINESS - MICROBIAL	TRIACCOPIATO: 0 CFU/cm2 (UNI EN 11737, EN 13795)
COLONNA D'ACQUA	TRIACCOPIATO: 144 cm H2O (UNI EN 20811, EN 13795)
COLORE	TRIACCOPIATO: Colorazione uniforme di tipo non riflettente
DRAPPEGGIABILITA'	TRIACCOPIATO: coefficiente di drappeggio: 88.2% (UNI EN ISO 9073-9)
GRAMMATURA (WEIGHT)	TRIACCOPIATO: 69gr/m2 (PP:30gr/m2; PE:25my; PP:12gr/m2)
NATURAL LATEX FREE	TRIACCOPIATO: Latex Free
PERDITA PARTICELLE (LINTING)	TRIACCOPIATO: CL 1.8 LOG 10; IPM 1.8 (UNI EN ISO 9073-10, EN 13795)
AIR PERMEABILITY (PERMEABILITA' ARIA)	TRIACCOPIATO: non applicabile
SMALTIMENTO	TRIACCOPIATO: idoneo all'incenerimento
PRESENZA DI SOSTANZE TOSSICHE	TRIACCOPIATO: Ftalati Free
RESISTENZA ALLA TRAZIONE LONGITUDINALE	TRIACCOPIATO: (DRY) 81.2 N; (WET) 79.2 N (UNI EN 29073-3, EN 13795)
RESISTENZA ALLA TRAZIONE TRASVERSALE	TRIACCOPIATO: (DRY) 46.7 N; (WET) 46.5 N (UNI EN 29073-3, EN 13795)

## ASSICURAZIONE QUALITA'

La **Betatex S.p.A.** adotta un sistema qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2015-UNI EN ISO 13485:2016

certificato dal TUV SUD Products Service GmbH

Il manuale di Assicurazione Qualità è disponibile su richiesta del cliente.

Specifici requisiti di sistema vanno concordati in fase di definizione del contratto

Scheda n°	Data Emissione	N° revisione	Data revisione	Creata da	Responsabile Ufficio Ingegnerizzazione	Pag.
921.668	17/03/2015	0	/ /	Michela Valecchi	Simona Sambuchi	2 di 2
Betatex S.p.A. – Viale Europa – 06083 Ospedalicchio di Bastia Umbra (PG) – Italia Tel. +39 (075) 8004872 – Fax +39 (075) 8004972					<a href="http://www.betatex.com">www.betatex.com</a> <a href="mailto:info@betatex.com">info@betatex.com</a>	