

Scheda n°	Data Emissione	N° revisione	Data revisione	Creata da	Responsabile Ufficio Ingegnerizzazione	Pag.
916.112	14/06/2013	0	14/06/2013	Valeria Busti	Simona Sambuchi	1 di 2
Betatex S.p.A. – Viale Europa – 06083 Ospedaliccchio di Bastia Umbra (PG) – Italia Tel. +39 (075) 8004872 – Fax +39 (075) 8004972					www.betatex.com info@betatex.com	



SCHEDA TECNICA



CODICE ARTICOLO
T7BAC00000N

DESCRIZIONE ARTICOLO
TELO 75X90 IN TRIACCOPPIATO NON STERILE LOTTO 12 RIF.2

CARATTERISTICHE DEL MATERIALE

Caratteristiche Characteristics	Valore Value
TRIACCOPPIATO 1500MM 30PP 25MY 12PP	
ALLUNGAMENTO LONGITUDINALE	TRIACCOPPIATO: (DRY) 55.5 %; (WET) 48 % (UNI EN 29073-3, EN 13795)
ALLUNGAMENTO TRASVERSALE	TRIACCOPPIATO: (DRY) 47 %; (WET) 46.5 % (UNI EN 29073-3, EN 13795)
ANTISTATICITA'	TRIACCOPPIATO: PE antistatico
EFFICIENZA PENETRAZ. BATTERICA A SECCO	TRIACCOPPIATO: 0 UFC (UNI EN ISO 22612, EN 13795)
EFFICIENZA PENETR. BATTERICA A UMIDO	TRIACCOPPIATO: IB 6 (UNI EN ISO 22610, EN 13795)
BURSTING STRENGTH (RES. ALLO SCOPPIO)	TRIACCOPPIATO: (DRY) 237 kPa; (WET) 240 kPa (UNI EN ISO 13938-1, EN 13795)
CAPACITA' DI ASSORBIMENTO	TRIACCOPPIATO: strato assorbente circa 580%
CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	TRIACCOPPIATO: Classe I (CFR 1610)
CLEANLINESS - MICROBIAL	TRIACCOPPIATO: 0 CFU/cm2 (UNI EN 11737, EN 13795)
COLONNA D'ACQUA	TRIACCOPPIATO: 144 cm H2O (UNI EN 20811, EN 13795)
COLORE	TRIACCOPPIATO: Colorazione uniforme di tipo non riflettente
DRAPPEGGIABILITA'	TRIACCOPPIATO: coefficiente di drappeggio: 88.2% (UNI EN ISO 9073-9)
GRAMMATURA (WEIGHT)	TRIACCOPPIATO: 69gr/m2 (PP:30gr/m2; PE:25my; PP:12gr/m2)
NATURAL LATEX FREE	TRIACCOPPIATO: Latex Free
PERDITA PARTICELLE (LINTING)	TRIACCOPPIATO: CL 1.8 LOG 10; IPM 1.8 (UNI EN ISO 9073-10, EN 13795)
AIR PERMEABILITY (PERMEABILITA' ARIA)	TRIACCOPPIATO: non applicabile
SMALTIMENTO	TRIACCOPPIATO: idoneo all'incenerimento
PRESENZA DI SOSTANZE TOSSICHE	TRIACCOPPIATO: Ftalati Free
RESISTENZA ALLA TRAZIONE LONGITUDINALE	TRIACCOPPIATO: (DRY) 81.2 N; (WET) 79.2 N (UNI EN 29073-3, EN 13795)
RESISTENZA ALLA TRAZIONE TRASVERSALE	TRIACCOPPIATO: (DRY) 46.7 N; (WET) 46.5 N (UNI EN 29073-3, EN 13795)

ASSICURAZIONE QUALITA'

La **Betatex S.p.A.** adotta un sistema qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2015-UNI EN ISO 13485:2016

certificato dal TUV SUD Products Service GmbH

Il manuale di Assicurazione Qualità è disponibile su richiesta del cliente.

Specifici requisiti di sistema vanno concordati in fase di definizione del contratto

Scheda n°	Data Emissione	N° revisione	Data revisione	Creata da	Responsabile Ufficio Ingegnerizzazione	Pag.
916.112	14/06/2013	0	14/06/2013	Valeria Busti	Simona Sambuchi	2 di 2
Betatex S.p.A. – Viale Europa – 06083 Ospedalicchio di Bastia Umbra (PG) – Italia Tel. +39 (075) 8004872 – Fax +39 (075) 8004972					www.betatex.com info@betatex.com	